

保护性涂层及类似的低粘度的 Dymax 产品推荐使用的喷雾技术

喷雾设备

BINKS 型号 98-1131

- MACH 1 HVLP 喷枪
- 95-P 空气喷嘴
- 94 流体喷嘴
- 50 盎司压力罐

低粘度保护层喷雾设备的压力设置

- 压力桶- 6-8psi
- 喷枪喷雾压力- 30-40psi
- 空气喷嘴压力- 2-3psi

参考 BINKS 制造公司去选择适合您应用的喷气及排气装置

推荐的手动喷射方法可与中等及高强度的固化设备一起使用

更多信息，请联系 Dymax 应用工程师或设备工程师

© 1997-2011 Dymax 公司

该产品公告中所包含的数据具有一般性且是根据测试结果得来的。Dymax 对该公告中所包含的数据不提供保证。对于产品的任何使用承诺，其应用及使用都必须严格限制在 Dymax 标准销售条件中所包含的。Dymax 对用户的测试及性能结果不承担责任。在有特定的生产设备与方法的情况下，用户负责决定产品适用性，使用的目的性及适用性。为保护财产及个人，用户应采取合理可取或必须的预防措施及使用指南。该公告中的任何一项都不应以产品用途的形式表现，其使用不应违反除 Dymax 外其他人的专利，也不应在 Dymax 公司任何专利下授予许可证。Dymax 建议每位用户在实际重复使用之前，都充分检测预期用途及应用，将公告中的数据作为通则。

LIT139CN

5/24/2011

Dymax 公司
860.482.1010
info@dymax.com
www.dymax.com

Dymax Oligomers & Coatings
860.626.7006
oligomers&coatings@dymax.com
www.dymax-oc.com

Dymax 欧洲股份有限公司
+49 (0) 611.962.7900
info_de@dymax.com
www.dymax.de

Dymax 紫外线脱水设备
(深圳) 有限公司
+86.755.83485759
dymaxasia@dymax.com
www.dymax.com.cn

Dymax 紫外线脱水设备
(上海) 有限公司
+86.21.37285759
dymaxasia@dymax.com
www.dymax.com.cn

Dymax 亚洲 (香港)
+852.2460.7038
dymaxasia@dymax.com
www.dymax.com.cn

Dymax Korea LLC
82.2.784.3434
info@dymax.kr
www.dymax.co.kr